

AFFACRIL FLEX WB FACHADA

ACRÍLICO ELASTOMÉRICO

APRESENTAÇÃO

Revestimento elastomérico a base de água, fabricado a partir de resina 100% acrílica, de aspecto fosco, com alto poder de cobertura e rendimento. Oferece ótima resistência à intempérie e tem fantástica proteção antitérmica. protege contra infiltrações causadas por micro trincas (fissuras) de até 0,3mm. De fácil aplicação e excelente durabilidade, é fabricado com pigmentos não tóxicos.

APLICAÇÕES

Indicado para pintura nova ou repintura em ambientes internos e externos rurais, urbanos ou industriais, para aplicação sobre concreto, reboco, telhados ou espuma de poliuretano. Não deve ser aplicada sobre superfícies molhadas ou quentes, nem sobre superfícies horizontais nas quais águas possam ser coletadas.

CARACTERÍSTICAS

Aspecto: fosco

Cores disponíveis: branco e cores diversas

Massa Específica (25°C): $1,31 \pm 0,05$ g/ml

Sólidos por Massa: 56 ± 2 %

Sólidos por Volume: 41 ± 2 %

Espessura Seca Recomendada por demão: 40 μ m/demão

Rendimento Teórico por Galão: 36,9 m² (para 40 μ m de espessura) Espessura Seca Recomendada total (máxima performance): 120 μ m (3 demãos)

Rendimento teórico por Galão: 12,29 m² (para 120 μ m)

VOC (conteúdo de componentes orgânicos voláteis): 12 g/l

Validade em estoque (a partir da data de fabricação): 24 meses

MODO DE USO

Aplicar sobre o substrato limpo previamente preparado, devidamente seco, e livre de pó, óleo, graxa e partículas soltas. Superfícies novas de reboco ou concreto aguardar cura 28 dias.

Para remover a oleosidade da superfície usar Affaclean WB. Para aplicação sobre superfícies de reboco fraco, caiação e pintura calcinada pelo Sol, aplicar sobre AFFAFIX WB FUNDO PREPARADOR. Não aplicar sobre superfícies polidas. Diluente: água limpa.

Diluir até 20 %. Método de aplicação: rolo, trincha, pistola convencional ou airless.
Limpeza dos equipamentos: usar água.

PERFORMANCE

Calor seco: 90 °C

Abrasão: excelente

Não recomendado para serviços de imersão

SECAGEM

Secagem ao Toque (25°C e 75% UR): 50 minutos

Secagem ao Manuseio (25°C e 75 % UR): 2 horas

Repintura (25°C e 75 % UR): 4 a 6 horas

Secagem final (25°C e 75 % UR): 10 dias

ATENÇÃO Todas as recomendações e informações contidas neste documento são baseadas no estado atual de nosso conhecimento e derivam de experiências e análises que consideramos sumamente confiáveis. Entretanto, fatores como preparação da superfície, modo de aplicação, condições climáticas, uso ou processamento dos produtos, estão fora de nosso controle e, sendo assim, não podemos aferir com exatidão o rendimento, desempenho ou resultado final. Químico Responsável: Gabriel M. Annetta - CRQ: 04.234.873

