

AFFALUX 394 EXTRA RÁPIDO

ESMALTE SINTÉTICO DE SECAGEM EXTRA RÁPIDA

APRESENTAÇÃO

Tinta de acabamento alquídico modificado com resinas especiais, mono-componente, de secagem ultra rápida, para aplicação direta ou sobre primer recomendado. Possui em sua composição pigmentos inibidores de corrosão isentos de metais pesados (chumbo, cromo e seus derivados).

APLICAÇÕES

Usado como acabamento anticorrosivo para proteção de substrato metálico, em ambientes de baixa a média agressividade. Excelente para serviços que requerem velocidade de aplicação. Indicado para pintura nova ou de manutenção, geralmente para uso industrial, como a pintura de máquinas operatrizes, tratores, implementos agrícolas, caminhões, estruturas, motores, bombas e outros equipamentos. Uso residencial: pintura de portas, portões, móveis de jardim, bicicletas, motos, etc.

CARACTERÍSTICAS

Aspecto: brilhante

Cores disponíveis: branco e cores diversas

Massa Específica (25°C): 1,01 ± 0,05 g/ml

Sólidos por Massa: 47 ± 2 %

Sólidos por Volume: 44 ± 2 %

Espessura Seca Recomendada por demão: 25 a 30 µm/demão

Rendimento Teórico por Galão: 51,6 m² (para 30 µm de espessura)

Espessura Seca Recomendada total (máxima performance): 60 µm (2 demãos)

Rendimento Teórico por Galão: 25,8 m² (para 60 µm)

VOC (conteúdo de componentes orgânicos voláteis): 548 g/l

Validade dos componentes em estoque: 60 meses

MODO DE USO

Aplicar sobre superfície limpa e seca, sem óleos, graxas ou pós. Aplicar sobre primer recomendado depois de preparar a superfície com Affafos. Nas regiões mais críticas ao aparecimento de ferrugem, como soldas, aços superpostos, parafusos, etc., recomendamos o uso prévio de Affalux Primer de zinco.

Diluyente: Affadil 01, até 15 % em volume.

Método de aplicação: Pistola convencional ou airless. Pode-se usar trincha para pequenos retoques.

Limpeza de equipamento: usar Affadil 01.

SECAGEM

Secagem ao Toque (25°C e 75% UR): 5 minutos

Secagem ao Manuseio (25°C e 75 % UR): 2 a 3 horas

Repintura (25°C e 75 % UR): 3 a 24 horas

Secagem final (25°C e 75 % UR): 7 dias

PERFORMANCE

Calor Seco: 90°C

Não recomendado para serviços de imersão.

ATENÇÃO

Todas as recomendações e informações contidas neste documento são baseadas no estado atual de nosso conhecimento e derivam de experiências e análises que consideramos sumamente confiáveis. Entretanto, fatores como preparação da superfície, modo de aplicação, condições climáticas, uso ou processamento dos produtos, estão fora de nosso controle e, sendo assim, não podemos aferir com exatidão o rendimento, desempenho ou resultado final. Químico Responsável: Gabriel M. Annetta - CRQ: 04.234.873

Há mais de 8 anos toda nossa linha de produtos é livre de metais pesados e outras substâncias cancerígenas de acordo com os organismos internacionais.

Para informações específicas sobre riscos ou condutas em casos de emergência entre em contato com o CEATOX - Centro de Assistência Toxicológica através dos telefones: (11) 2661-8571 e 0800-0148110.

* Atendimento 24 horas, tenha em mãos a embalagem do produto para fornecer as informações necessárias