

AFFALUX 494 ACABAMENTO BRILHANTE

ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM

APRESENTAÇÃO

Tinta de acabamento sintético alquídico modificado, mono-componente, a base de solvente, de aspecto decorativo brilhante, para uso doméstico e manutenção industrial. Isento de metais pesados (chumbo, cromo e seus derivados). Fabricado com pigmentos não tóxicos.

APLICAÇÕES

Aplicação como tinta de acabamento para proteção de substratos metálicos ferrosos, em ambientes de baixa a média agressividade. Recomendado para aplicação direta ou como acabamento sobre fundo Affalux 494 Primer, para pintura nova ou de manutenção de estruturas, máquinas, motores, bombas, implementos agrícolas e outros equipamentos existentes em ambientes de baixa agressividade química. Pode ser utilizado em indústrias, ambientes rurais e urbanos. Muito utilizado na pintura de portas, janelas e grades. Indicado para metal, alvenaria (reboco, concreto) e madeira. Não recomendado para serviços de imersão.

CARACTERÍSTICAS

Aspecto: brilhante

Cores disponíveis: branco e cores diversas

Massa Específica (25°C): 1,09 ± 0,05 g/mL

Sólidos por Massa: 52 ± 2 %

Sólidos por Volume: 40 ± 2 %

Espessura Seca Recomendada por demão: 25 a 30 µm/demão

Rendimento Teórico por Galão: 57,6 m² (para 25 µm de espessura)

Espessura Seca Recomendada total (máxima performance): 50 µm (2 demãos)

Rendimento Teórico por Galão: 28,8 m² (para 50 µm)

VOC (conteúdo de orgânicos voláteis): 580 g/L

Validade em Estoque (a partir da data de fabricação): 24 meses

MODO DE USO

Aplicar direto sobre metal, madeira ou sobre primer alquídico Affalux 494 Primer ou outro primer da linha Affalux, limpo, seco, sem óleos, graxas ou pós, em espessuras entre 50 e 60 µm (2 demãos). Diluente: Affadil 54, até 15 % em volume. Método de aplicação: Pistola convencional, trincha ou rolo. Limpeza de equipamento: usar Affadil 54.

SECAGEM

Secagem ao Toque (25°C e 75% UR): 10 minutos

Secagem ao Manuseio (25°C e 75 % UR): 6 a 8 horas

Repintura (25°C e 75 % UR): 8 a 72 horas

Secagem Final (25°C e 75 % UR): 7 dias

PERFORMANCE

Calor seco: 90 °C

Não recomendado para serviços de imersão.

NORMA

Atende a norma ABNT NBR 15494 (Tinta brilhante a base de solvente com secagem oxidativa)

ATENÇÃO

Todas as recomendações e informações contidas neste documento são baseadas no estado atual de nosso conhecimento e derivam de experiências e análises que consideramos sumamente confiáveis. Entretanto, fatores como preparação da superfície, modo de aplicação, condições climáticas, uso ou processamento dos produtos, estão fora de nosso controle e, sendo assim, não podemos aferir com exatidão o rendimento, desempenho ou resultado final. Químico Responsável: Gabriel M. Anetta - CRQ: 04.234.873

Há mais de 8 anos toda nossa linha de produtos é livre de metais pesados e outras substâncias cancerígenas de acordo com os organismos internacionais.

Para informações específicas sobre riscos ou condutas em casos de emergência entre em contato com o CEATOX - Centro de Assistência Toxicológica através dos telefones: (11) 2661-8571 e 0800-0148110.

* Atendimento 24 horas, tenha em mãos a embalagem do produto para fornecer as informações necessárias